

FICHA TÉCNICA

Código: R1759 BENKOLA REVESTIMIENTOS MURALES

TIPO DE PRODUCTO

Cola lista al uso de textura fina y fácil aplicación para papel pintado de vinilo con dorso de tela sin tejer. Permite la corrección del papel durante el proceso de colocación. Excelente adhesión. Aplicar la cola en el reverso del papel o directamente a la pared.

DATOS TECNICOS

| | |
|------------------|---|
| Color | Blanquecino |
| Viscosidad | Pasta tixotrópica |
| Densidad | Aprox 1 Kg/litro |
| Aplicación | Sobre la pared, a brocha o rodillo |
| Consumo | 150 - 200 g/m ² |
| Tiempo abierto | aprox 20 min. |
| Tiempo de secado | aprox 24 horas. (ambos tiempos en función de la temperatura, humedad y soporte) |

Cola sin olor, no inflamable

APLICACIÓN

Eliminar los papeles viejos de la pared con ayuda de BENKOLA QUITAPAPELES.

Las superficies a empapelar deben estar limpias, secas, sin polvo ni grasa y reparadas de posibles grietas y/o agujeros. Si las superficies son porosas y absorbentes aplicar previamente una capa de cola diluida (1 parte de cola por 2 de agua). Dejar secar mínimo 2 horas

Remover antes de usar. Aplicar la cola en el reverso del papel o directamente a la pared de forma abundante y uniformemente con la ayuda de una brocha (partiendo de dentro hacia fuera), sobre todo en los bordes. Doblar los extremos del papel de manera que queden en contacto las partes encoladas (cola con cola) y dejar durante unos minutos para facilitar la humectación del papel. A continuación proceder a la colocación del papel, con la ayuda de un cepillo, deslizándolo del centro hacia los lados y de arriba abajo, evitando la formación de bolsas de aire. Es necesario presionar bien sobre los bordes.

LIMPIEZA: Los restos de cola deben limpiarse inmediatamente con una esponja húmeda. Limpiar los utensilios con agua caliente después de utilizados.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

15 meses, en envase original sin abrir. Una vez abierto el envase la duración es limitada. Conservar en lugar seco y fresco. Preservar de las heladas. No aplicar a temperaturas por debajo de 10°C ni humedad superior al 70%.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional.

Revision: 02

Sustituye: 01 (Sept 2011)

Fecha: 16.06.2015

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.