

Ficha técnica

Sketchpaint blanco

Descripción del producto

SketchPaint blanco es una pintura bicomponente base agua para aplicaciones en interiores. SketchPaint blanco se compone de un aglutinante de acrilato con un endurecedor de isocianato, pigmentos y aditivos.

SketchPaint transforma prácticamente cualquier superficie lisa en una pizarra blanca, una superficie donde se escribe y borra fácilmente con los rotuladores para pizarra blanca. Cuanto más lisa es la superficie, más fácil será borrar. Se pueden utilizar nuestros rotuladores y nuestro spray limpiador para SketchPaint.

Si desea que la superficie sea magnética, entonces aplique primero Pintura Imán de MagPaint.

Contiene poco o ningún solvente.

Ámbito de aplicación

SketchPaint Blanco se puede aplicar sobre cualquier superficie interior no absorbente. Paredes, puertas, muebles, etc. Siempre que exista un buen tratamiento previo del sustrato.

Con SketchPaint creas una pizarra en áreas de juego, salas de estar, cocinas, dormitorios, espacios de oficina; básicamente, en cualquier lugar que quieras escribir o dibujar algo. Puedes poner notas, dibujos, recetas, listas de compras, listas de tareas, horarios, calendarios y cualquier otra cosa que puedas imaginar en una pizarra integrada en el interior. Combinar esto con nuestro Pintura Imán de MagPaint crea aún más posibilidades. Deje correr su creatividad o aumente su productividad.

Herramientas de aplicación

Rodillo de pelo corto. Limpie los utensilios con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

Consumo

Rendimiento teórico: máximo 6 m²/l para una capa, dependiendo de muchos factores como la porosidad y la rugosidad del sustrato y la pérdida de material durante su aplicación.

Superficie y Preparación

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, seca, libre de grasa y lisa. Las capas de pintura sueltas o pobremente adheridas deben ser reparadas. Lijar la superficie o capa de pintura completamente con una lija abrasivo 220. Evitar superficies irregulares o muy absorbentes. Asegure una superficie lo más lisa posible. Cualquier irregularidad será más difícil de limpiar.

Se puede aplicar directamente sobre superficies ligeramente absorbentes, como madera, MDF, placas de yeso y Pintura Imán de Magpaint. Trate los sustratos minerales y de madera altamente absorbentes con una imprimación adecuada. Lije los recubrimientos existentes o las superficies de plástico para obtener un buen acabado mate. Para la versión blanca se debe aplicar sobre una superficie uniformemente blanca. Esto evita aplicar varias capas de SketchPaint.

Las superficies oscuras deben tratarse primero con una imprimación blanca.

regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08
www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com

Ficha técnica

SketchPaint blanco

Instrucciones de aplicación

No aplicar (trabajar) a temperaturas por debajo de + 10 °C y / o una humedad relativa de más del 80%. Use guantes protectores cuando aplique SketchPaint. Separe las latas entre sí, abra el envase grande (B) y agite bien. Luego abra el envase pequeño (A) y vierta el contenido completo de este envase A sobre el envase grande B. Revuelva bien la mezcla durante 3 minutos. La base será un poco más gruesa después de agregar el endurecedor. Si es necesario, SketchPaint se puede diluir con agua limpia hasta un máximo del 10%.

Vierta la mezcla en una cubeta y sature el rodillo. Retire el exceso de pintura del rodillo y aplique SketchPaint sobre la superficie con movimientos verticales largos. Siempre pinte húmedo sobre húmedo para evitar un secado prematuro. Distribuya SketchPaint uniformemente lo más rápido posible y deje de rodar.

SketchPaint tiene free-tack después de aproximadamente 4 horas. Retire la cinta de carroceros dentro de 1 hora después de aplicar SketchPaint para evitar daños en los bordes. Se puede aplicar una segunda capa dentro de esas 4 horas sin problemas. Si el SketchPaint se ha endurecido, primero debe lijarse con papel de lija ultra fino y luego limpiarlo a fondo.

Consejos adicionales:

- Verifique regularmente que toda la superficie esté cubierta.
- Para superficies grandes, es aconsejable diluir SketchPaint para evitar un secado prematuro.
- Si usa varios envases para una superficie, asegúrese de que el siguiente envase esté mezclado y listo antes de que el primer envase esté vacío.
- Use un rodillo nuevo y una cubeta por cada envase de SketchPaint para evitar la contaminación con pintura vieja.
- No cierre los envases que contengan material mezclado.
- Trate de no aplicar más o menos pintura de lo que indica el consumo. Las capas que son demasiado gruesas se vuelven irregulares, mientras que las capas que son demasiado delgadas pueden causar problemas con el borrado.
- ¿La cinta adhesiva no se retira a tiempo? Corte a lo largo de la cinta adhesiva con un cutter antes de retirarla.
- En caso de uso al aire libre, evite la lluvia y la luz solar directa durante la aplicación y asegúrese de 5 días de curado.

Instrucciones de aplicación

Deje que SketchPaint se seque durante 5 días antes de escribir en él. SketchPaint se puede escribir con nuestros rotuladores: negro, azul, verde, rojo. Nuestro SketchKit ofrece un set completo de 4 rotuladores de color, un paño de microfibra y un spray limpiador. Los residuos de marcadores persistentes se pueden eliminar con un paño húmedo o con nuestro spray limpiador. Preferiblemente use el spray limpiador todos los días para mantener la superficie limpia.

¿Ha utilizado por error un rotulador a prueba de agua? Retire con cuidado la "imagen fantasma" obstinada con acetona o diluyente. **No utilice productos de limpieza abrasivos.** Recomendamos el uso de nuestros rotuladores. Con otras marcas, primero compruebe si se puede borrar antes de escribir en toda la superficie.

regarsa

Ficha técnica

SketchPaint blanco

Almacenaje

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas a temperaturas entre +5 y 35 °C. Los recipientes tienen que estar sellados y en un área ventilada, lejos de los niños y animales. Una vez abierto el envase hay que consumir todo el envase, no se puede guardar.

NOTA: no cerrar después de mezclar!

Contenido COV

La normativa Europea limita el valor para este producto (2004/42/EC, cat. GWB,2010):

140 g/l. Este producto contiene: 0 g/l de COV.

Especificaciones

Brillo:	Brillo.
Color:	Blanco.
Densidad:	1,23 kg/L versión blanca, del producto mezclado.
Espesor capa de secado:	50 µm (una capa)
Proporción mezcla:	3:1 (3 partes pintura y 1 catalizador)
Consumo teórico:	± 6 m ² /l (una capa blanca). Esto depende de gran medida del tipo de sustrato y preparación y del método de aplicación.
Viscosidad:	Listo para su uso. Si fuera necesario diluir hasta con 10% de agua limpia.
Aplicación:	Material y temperatura del aire entre + 10°C, humedad relativa <80%
Seco al tacto:	Después de 4 horas a 20°C y 65% de humedad relativa.
Segunda capa:	Después de 12 horas a 20°C y 65% de humedad relativa.
Listo para su uso:	Después de 5 días a 20°C y 65% de humedad relativa.
Envases:	500 ml y 1 l.
Vida útil:	Al menos 18 meses si los envases originales se mantienen cerrados herméticamente. Almacenar en un lugar fresco y seco con una temperatura entre los +5°C a los +35°C y protegido de la exposición directa de la luz solar.

regarsa

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.