

Información de producto | FICHA TÉCNICA

ESCUDO ANTIGRAVILLA

500 ml, 18.34 Oz, 520 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Blindaje de piedra es un revestimiento diseñado para proteger eficazmente distintas partes del vehículo contra la gravilla que se proyecta durante la conducción. Su espesor amortigua considerablemente los sonidos y vibraciones del motor, y también puede aplicarse como protector de las partes inferiores de la carrocería y/o pasos de rueda. Está diseñado para reproducir el acabado original del fabricante, con una excelente adherencia, elasticidad y una gran resistencia al frío y a la corrosión. Una vez seco, se puede recubrir con pintura de base para carrocería.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Secado muy rápido.
- Excelente elasticidad.
- Fácil de aplicar y repintar.
- Protección contra la corrosión.
- Alto espesor.

APLICACIONES

Sirve como revestimiento protector anticorrosión para vehículos, camiones y autobuses.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agite bien el spray antes de usarlo, aproximadamente 2-3 minutos después de oír el ruido de la bola mezcladora. También se recomienda agitarlo bien durante la aplicación del producto.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y sin óxido. Lijar la zona, limpiar en seco y eliminar la grasa. En superficies ya pintadas, lijar y aplicar una imprimación en las zonas sin pintar.
- Aplicar en dos o tres capas cruzadas. La textura deseada se obtiene variando la distancia de aplicación. No aplicar sobre motores, engranajes, cárteres de aceite, tubos de escape, sistemas de frenado, amortiguadores u otras piezas móviles.
- El producto puede recubrirse después de 1-3 h, dependiendo de las condiciones de secado.
- Después de usar el aerosol, dale la vuelta a la lata y presiona la boquilla durante varios segundos hasta que sólo salga gas para evitar que se obstruya. Si la boquilla se obstruye, sustitúyala por una nueva.
- No pulverizar sobre equipos conectados y utilizar sólo en zonas bien ventiladas. No respirar los vapores del aerosol.
- Solicitar fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Alquídico modificado
Color:	Negro
Brillo:	<30%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	5'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	1-3h
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	30-35 µ/capa (2 pasadas)
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2 m² en aerosoles 400 ml
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 5 años
Repintado:	15-30' entre capa y capa- 1-3 h
Condiciones de aplicacion:	Tº ambiente mínima 8°C
	Tº superficie de 5-50°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P

290424

IMAGEN



ETIQUETA



Negro / Black
EX015PR0002

DIFUSOR



ENVASADO

Capacidad nominal: 500 ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
255 X 140 X 200 mm.

